



Einsatzgebiete:

Grundierung zur Verfestigung mineralischer Untergründe, z. B. für redstone Sperrputz.

Eigenschaften:

- stark festigend
- wasserdampfdurchlässig
- lösemittelfrei
- hoch alkalisch

Technische Daten:

Dichte	:	1,2 g/cm ³
pH- Wert	:	ca. 11,5
Mauerwerksverfestigung	:	< 5 % N/mm ²
Wasserdampfdurchlässigkeit	:	> 90%

Verarbeitungshinweise:

Vorbereitende Arbeiten:

Fensterbänke, Glas, Keramik, Stein- und Metalloberflächen zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen durch redstone Grundierung FS sorgfältig abdecken oder abkleben! Spritzer sofort rückstandslos entfernen!

Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein (Anstriche, Beschichtungen, Öl etc). Altplätze sind mind. 80 cm über sichtbare Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk zu entfernen. Loser Fugenmörtel ist zu beseitigen. Saugende Untergründe sind ausreichend vorzunässen.

Verarbeitung:

redstone Grundierung FS wird sättigend auf den Untergrund aufgesprüht oder mit einem Quast bzw. einer Rolle aufgetragen.

Verbrauch: Ca. 500 - 750 ml/m², abhängig vom Untergrund
Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.

Witterungshinweise: Temperatur bei Verarbeitung/Trocknung mind. +8°C

Trocknungszeit: Ca. 1-6 Std. abhängig von Untergrund, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit

Reinigung der Werkzeuge: In frischem Zustand mit Wasser

Lieferform: 10 l-Kanister

Sonstige Hinweise: Transport - kein Gefahrgut

Lagerung: Kühl, frostgeschützt, im verschlossenen Originalgebinde mind. 3 Jahre lagerfähig

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, daß diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Technisches Merkblatt

redstone®

Grundierung FS



Sicherheitshinweise:

- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, Haut- und Augenkontakt vermeiden
- bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen, Arzt aufsuchen
- nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

EG-Sicherheitsdatenblatt: Stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, daß diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.