



Masilla permeable blanca pronto para usarse

Aplicaciones:

redstone® Mortero de alisado

- para la aplicación cubriendo toda la superficie y para obtener una superficie plana sobre fondos minerales, especialmente para el empleo sobre
 - redstone KlimaPlus - Placa de silicato de calcio
 - redstone USP - Placa universal de saneamiento
 - redstone Pura - Placa mineral de aislamiento térmico
- para alisar las juntas
- para fijar cantoneras angulares
- para alisar, empastar, arreglar y recubrir fondos minerales en interior y exterior

Características:

- permeable
- endurecimiento hidraulico
- muy alcalino
- conduce agua capilarmente
- con aditivo
- buena adherencia
- fácil a manejar
- con aditivos de plástico
- bajo en chromato

Datos técnicos:

Color	blanco
Mezcla	aprox. 9 litros de agua con 25 kg de polvo aprox. 0,36 litros de agua con 1 kg de polvo
Base de agente aglutinante	clinker Pórtland (CEM I) y hidróxido de calcio
Densidad bruta	aprox. 1,2 kg/dm ³
Valor pH	aprox. 12
Consumo	aprox. 0,5 kg/m ² para rellenar las juntas aprox. 1-2 kg/m ² para rellenar toda la superficie con un espesor de 1 mm (depende del fondo)
Tiempo de empleo	aprox. 2 horas (con + 20°C y humedad relativa de aprox. 65 %)
Retoque	despues de desecación (aprox. 24 horas)

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente. Esta ficha técnica reemplaza todas las fichas técnicas precedentes.



Directiva de proceso:

Preparación de la superficie:

Se puede aplicar el Mortero de alisado sobre fondos secos y húmedos. El fondo debe ser limpio, sólido, en condición de adherer, sin residuos como polvo, suciedades, grasa y otros materiales reduciendo la adherencia. Pinturas y revoques sin adherencia deben ser removidos. Otros fondos adecuados tras de la placa ClimaPlus son hormigón, mampostería de ladrillo, revoques de cemento y cal y hormigón celular.

Fondos secos o muy absorbentes deben ser mojadas. Materiales como la placa ClimaPlus o Pura deben ser tratados con redstone Capa de imprimación.

Mezcla:

Mezcle el Mortero de alisado (25 kg) con aprox. 9 litros de agua limpia (relación de mezcla 1 parte agua : 3 partes de mortero) con un taladro mezclador a baja velocidad hasta obtener una pasta suave y homogénea. Después de un período de espera de aprox. 3-5 minutos mezcle otra vez. Aplique el mortero con un espesor hasta 10 mm al fondo. Se puede también aplicar una malla téxtil al mortero fresco.

Temperatura:

La temperatura de la superficie y del ambiente no debe ser bajo de 5°C hasta 72 horas después de la aplicación. Después del endurecimiento se puede retocar el mortero.

Limpieza:

Limpie las herramientas después de uso con agua.

Presentación:

Saco de papel de 25 kg

Riesgos específicos:

R36/38- Irrita los ojos y la piel.

R43- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Consejos de utilización y prudencia:

S2- Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24- Evítese el contacto con la piel.

S25- Evítese el contacto con los ojos.

S26- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37- Úsen se guantes adecuados.

Hoja de datos de seguridad:

Facilitamos una hoja de datos de seguridad a demanda

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente. Esta ficha técnica reemplaza todas las fichas técnicas precedentes.