



Gebrauchsfertiger Werk trockenmörtel nach DIN 18557

Einsatzgebiete :

- Innen- und Außenabdichtung feuchte- und salzbelasteter Wandflächen
- für alle porösen Wandflächen (außer Porenbeton)
- auch geeignet als Spritzbewurf, Ausbesserungs- und Hohlkehlmörtel

Eigenschaften:

- für Innen- und Aussenwandflächen
- hoch alkalisch
- Auftrag von Hand oder mit einer Putzmaschine
- geeignet bei feuchte- und salzbelastetem Putzgrund

Technische Daten:

- vergüteter Werk trockenmörtel DIN 18557 (P III nach DIN V 18550, CS IV nach DIN EN 998-1)
- Bindemittelbasis: Weißkalkhydrat, Zement
- Schichtdicke 15 - 50 mm
- Druckfestigkeit 15 N/mm²
- Wassereindringtiefe < 3 mm
- Luftporengehalt V 24%
- Korngröße ≤ 2 mm
- Diffusionswiderstand $\mu = 44$
- kapillare Wasseraufnahme W24 < 0,5 kg/m²

Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung: Altputze mind. 80 cm über Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen. Losen Fugenmörtel auskratzen, mit Sperrputz ausbessern und das Mauerwerk mit einem Drahtbesen säubern. Trockene Wandbereiche vor-nässen und mit redstone Grundierung FS satt vorbehandeln. Auf glatte Untergründe (z. B. Kalksandstein oder Beton) vollflächig redstone Spritzbewurf aufzubringen.

Verarbeitung: redstone Sperrputz (25 kg) und 3,2 – 3,5 l sauberes Wasser mit einem langsam laufenden Rührwerk homogen vermischen (Mischdauer maximal 5 Min.). Der Sperrputz wird dann mit dichten Kellenschlägen auf die Wand aufgebracht, abgezogen und während des Erstarrungsvorgangs geglättet und abgefilzt. Frischer Putz sollte mindestens 24 Stunden vor Regen und schneller Austrocknung geschützt werden.

Verarbeitungstemperatur: Untergrund-/ Umgebungstemp. 5 bis 25 °C
(bis 72 Std. nach Verarbeitung)

Verarbeitungszeit: max. 60 Minuten (hierfür dürfen max. 0,2 Liter
zusätzliches Wasser beigemischt werden)

Verbrauch Trockenmörtel: 1,7 kg Trockenmörtel pro mm Schichtdicke und m²,
(25 kg Sack reicht für ca. 1 m² Putz bei 1,5 cm Dicke)

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser.	
Entsorgung :	Gesetzliche Vorschriften beachten, Produkt und Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebinde und Mischgefäße einer geordneten Entsorgung zuführen. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen.	
Lieferform :	25 kg Papiersack	
Arbeitsschutz :	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit kalk- und zementhaltigen Stoffen.	
Lagerstabilität :	Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden	
Gefahrenhinweise:	Xi R 36/38 R 41 R 43	Reizend Reizt Augen und Haut Gefahr ernster Augenschäden Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
Sicherheitsratschläge:	S 2: S 24/25: S 26: S 27 S 28: S 37: S 46	Darf nicht in Kinderhände gelangen Berührung mit Augen/Haut vermeiden Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen, Arzt konsultieren Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen Geeignete Schutzhandschuhe tragen Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen, Verpackung/Etikett vorzeigen
EG-Sicherheitsdatenblatt:	Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung	

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.