



Adhesivo a base de cemento Pórtland con aditivos, resistente al sulfato y pronto para usarse

Aplicaciones:

- Para la aplicación de la placa ClimaPlus, Pura y la placa universal de saneamiento USP sobre superficies conteniendo yeso
- Para la aplicación de los intradoses de ventanas y cuñas aislantes
- Para la aplicación de la Pura placa mineral de aislamiento
- Para trabajar las juntas de la placa ClimaPlus
- Para alisar el soporte hasta 10 mm

Características:

- alto valor pH
- conduce agua capilarmente
- muy adhesivo
- fácil a manejar
- múltiples aplicaciones
- aditivos y agregados de alta calidad
- bajo en chromato

Información técnica:

- Base de agente aglutinante clinker Pórtland (CEM I)
- Densidad aprox. 1,4 Kg/dm³
- Densidad bruta de mortero fresco aprox. 2,0 kg/dm³

Aplicación:

Preparación de la superficie:

La superficie debe ser estructuralmente rígido, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera inferir con la adhesión. Superficies secas o muy absorbentes deben ser mojadas.

Mezcla:

Mezcle la Cola adhesiva Especial (20 kg) con aprox. 5 l de agua limpia (relación de mezcla 1 parte agua : 4 partes de adhesivo) con un taladro mezclador a baja velocidad hasta obtener una pasta suave y homogénea de aprox. 12,5 l. Después de un período de espera mezcla otra vez y aplique el adhesivo con una llana dentada o con el método punto y reborde sobre la placa o la superficie.

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente. Esta ficha técnica reemplaza todas las fichas técnicas precedentes.



Temperatura:

La temperatura de la superficie y del ambiente no debe ser bajo de 5°C hasta 72 horas despues de la aplicación.

Tiempo abierto:

Aprox. 45 minutos a 20°C

Consumo:

Método punto y reborde aprox. 5 kg/m²

Llana dentada aprox. 4 kg/m²

Limpieza:

Limpie las herramientas despues de uso con agua

Presentación:

Saco de papel de 20 kg

Tiempo de almacenamiento:

12 meses en áreas secas y bien ventiladas

Hoja de datos de seguridad:

Facilitamos una hoja de datos de seguridad a demanda

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente. Esta ficha técnica reemplaza todas las fichas técnicas precedentes.