



Rasante minerale fine per interni

Ambiti di impiego:

- rivestimento di pareti e soffitti per silicato di calcio e sottofondi minerali, come ad es. calcestruzzo, muratura in mattoni e in mattoni silico-calcarei, intonaco di cemento e di cemento e calce
- in particolare per l'impiego su pannelli isolanti interni e di risanamento "Vivo (Masterclima)", pannelli di protezione dall'umidità "Vivo (Opticlimate)" e pannelli di regolazione dell'umidità "Vivo Paramur", nonché su pannelli isolanti minerali, come ad es. il pannello isolante minerale idrofilo (attivo capillarmente) "Pura"
- per interni

Caratteristiche:

- aperto alla diffusione
- indurisce idraulicamente e con scarsa evaporazione
- altamente alcalino
- antimuffa

Dati tecnici:

- Densità apparente: ca. 1,1 kg/l
- Granulometria massima: < 0,1 mm
- Spessore dello strato: 1 - 3 mm
- Fabbisogno di acqua: 0,35 - 0,4 l su 1 kg di polvere
- Temperatura di lavorazione: almeno 5 °C
- Tempo di lavorazione: ca. 40 minuti
- Consumo: ca. 1 kg di polvere ogni m² (con spessore di strato di 1 mm)

Lavorazione:

Il sottofondo minerale deve essere fisso, adesivo, solido e pulito. Le sostanze antiadesive (ad es. polvere, sporcizia, colore, olio, resti di intonaco staccati) vanno eliminate. Sottofondi altamente assorbenti, come ad es. pannelli in silicato di calcio o pannelli isolanti minerali, devono essere pretrattati con il primer di redstone. Prima dell'applicazione della calce rasata Luno, il primer deve asciugare ca. 4-6 ore. In caso di utilizzo sul pannello isolante minerale idrofilo (attivo capillarmente) "Pura", è necessaria l'applicazione della rete portaintonaco 165 di redstone.

La calce rasata Luno viene miscelata con acqua pulita andando a formare una massa omogenea e spatolabile. La polvere dovrebbe essere aggiunta nell'acqua di impasto. Lo stucco a spatola pronto viene steso e rasato con un frattazzo per rasare privo di ruggine. La temperatura ambiente e del sottofondo non dovrebbe abbassarsi al di sotto di +5 °C fino a 72 ore dopo la lavorazione. Evitare calore, gelo, irraggiamento solare diretto e forti oscillazioni di temperatura durante l'indurimento.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali, e non tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.



Smaltimento:

I quantitativi residui non devono giungere nelle fognature. I residui di materiale, gli imballaggi di fornitura e i contenitori di miscelazione devono essere consegnati per uno smaltimento secondo le norme. Lasciar sciogliere in acqua i contenuti residui e smaltirli come calcinacci. I quantitativi residui non induriti sono da trattare come rifiuti di cantiere.

Pulizia:

Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Sicurezza del lavoro:

Rispettare le avvertenze presenti nella scheda dati di sicurezza CE.

Stabilità allo stoccaggio:

In caso di stoccaggio asciutto e nell'imballaggio originale chiuso, stoccabile per almeno 12 mesi.

Scheda dati di sicurezza CE:

Fornita su richiesta.

Modalità di fornitura:

Sacco da 20 kg

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali, e non tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.