



Mineralischer Kalkinnenputz für ein gesundes, natürliches Wohnraumklima

Einsatzgebiete:

- feiner Oberputz zur Beschichtung mineralischer Untergründe
- ergibt eine edle weiße Oberfläche (rau abgerieben, gewischt oder geglättet)
- reguliert die Raumlufffeuchte, sorgt für ein gesundes Klima in Wohnräumen

Eigenschaften:

- pastöser verarbeitungsfertiger Oberputz (MG Pl_a)
- rein mineralisch aus natürlichem Marmormehl/-sand 0-1 mm
- geruchsarm, natürlich, hoch alkalisch
- diffusionsfähig, feuchteregulierend und schimmelvorbeugend
- leicht verarbeitbar, strukturierbar
- baubiologisch empfohlen

Verarbeitung:

Zur Überprüfung der Farbwirkung sollte vor der Verarbeitung eine Musterfläche angelegt werden. Der mineralische Untergrund (z. B. Kalk-, Zement- oder Kalkgipsputze) muss fest, saugfähig, sauber, haft- und tragfähig sein (frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Staub, losen und trennenden Stoffen). Den Untergrund satt mattfeucht vornässen. Den Putz im Eimer gleichmäßig durchrühren und mit einem Putzbrett max. 6 mm dick aufziehen. Die Oberfläche nach Belieben abreiben, wischen oder glätten (mit Kelle, Spachtel, Filz-/Schwambrett, Bürste oder Schwamm). Putz bei 8 - 25°C verarbeiten und während des Abbindens (2 bis 3 Tage) vor zu schneller Trocknung schützen! Verbrauch ca. 2 kg/m² pro 1 mm Dicke.

Hinweis: Farbschwankungen aufgrund natürlicher Inhaltsstoffe möglich, bitte vorab Musterfläche anlegen!

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Eintrocknetes Material als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung flüssiges Produkt: 080112 AW

Lieferform:

20 kg Eimer

Arbeitsschutz:

Nebenflächen abdecken. Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Lagerstabilität:

Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde 12 Monate. Angebrochene Gebinde schnell aufbrauchen.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.