



Secco primer FS

Toepassingen

Grondlaag voor de voorbehandeling van minerale ondergronden (vooral bij zout- en vochtbelasting) voor het aanbrengen van redstone Secco afdichtingspleister. Gladde ondergronden met Secco voorspuitmortel behandelen, voldoende laten verharderen en tot verzadiging met grondlaag FS behandelen.

Eigenschappen

- goed stabiliserende, afdichtende werking
- waterdampdoorlatend, oplosmiddelvrij, hoog alkalisch

Technische gegevens

Dichtheid:	1,2 g/cm ³
pH-waarde:	ca. 11,5
Versterking van metselwerk:	< 5% N/mm ²
Waterdampdoorlaatbaarheid:	>90%

Verwerkingsinstructies

Voorbereidende werkzaamheden

Vensterbanken, glas, keramische, stenen en metalen oppervlakken zorgvuldig afdekken of afkleven om vlekken en verkleuringen door redstone grondlaag FS te vermijden! Spetters onmiddellijk volledig verwijderen!

Voorbehandeling van de ondergrond

De minerale ondergrond moet vast, draagkrachtig en vrij van vuil (verf, coatings, olie enz.) zijn. Oude pleisterlagen minstens 80 cm boven zichtbare uitbloeiingen tot op het metselwerk verwijderen. Losse voegmortel verwijderen. Zuigende ondergronden voldoende bevochtigen. Open voegen en oneffenheden vooraf met afdichtingspleister repareren.

Verwerking

Secco grondlaag FS tot verzadiging op de ondergrond spuiten of met een kwast of rol aanbrengen (gladde ondergronden voor het gronderen met voorspuitmortel behandelen). De volgende pleister moet voor het drogen van de grondlaag FS aangebracht worden. Laat daartoe de grondlaag FS matvochtig worden en bepleister de muur 10 tot 20 min. na het aanbrengen van de grondlaag.

Verbruik

Ca. 500 - 750 ml/m², exacte hoeveelheid
benodigd materiaal afhankelijk van de
ondergrond, bepalen door testlaag op object

Opmerking inzake de weersomstandigheden Temperatuur bij verwerking/drogen min. +8 °C

Reiniging van het gereedschap Onmiddellijk met water

Leveringsvorm

Jerrycan van 10 liter

De technische gegevens en instructies voor gebruik in dit document zijn naar ons beste weten correct en worden te goeder trouw verstrekt. De inhoud van dit document vormt noch een uitdrukkelijke, noch een impliciete garantie voor de prestaties van deze producten. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden onder welke en de wijze waarop onze materialen worden toegepast, kunnen wij alleen garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Daarom geldt de garantie alleen voor de kwaliteit van onze producten volgens onze handelsvoorwaarden, maar niet voor een succesvolle verwerking. Wijzigingen van alle technische informatie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze fiche vervangt alle voorgaande.



Secco primer FS

Overige opmerkingen	Transport - geen gevaarlijke stof
Opslag	Koel, vorstvrij, in gesloten, originele verpakking min. 3 jaar houdbaar

Veiligheidsinstructies

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Geschikte beschermende handschoenen en veiligheidsbril dragen, contact met de huid en de ogen vermijden.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water afspoelen en arts raadplegen.
- Het product mag niet in afvoerkanalen terechtkomen.

EG-veiligheidsinformatieblad stellen wij op verzoek graag ter beschikking

De technische gegevens en instructies voor gebruik in dit document zijn naar ons beste weten correct en worden te goeder trouw verstrekt. De inhoud van dit document vormt noch een uitdrukkelijke, noch een impliciete garantie voor de prestaties van deze producten. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden onder welke en de wijze waarop onze materialen worden toegepast, kunnen wij alleen garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Daarom geldt de garantie alleen voor de kwaliteit van onze producten volgens onze handelsvoorwaarden, maar niet voor een succesvolle verwerking. Wijzigingen van alle technische informatie zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Deze fiche vervangt alle voorgaande.