



Gebrauchsfertiger Werkrockenmörtel auf Portlandzementbasis

Einsatzgebiete:

- Werkrockenmörtel nach DIN 18557 entsprechend der Mörtelgruppe P III nach DIN V 18550 bzw. CS IV nach DIN EN 998-1
- geeignet für mineralische Untergründe (außer Porenbetonstein und Gips)

Eigenschaften:

- für Innen- und Außenwände
- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch
- hand- und maschinenverarbeitbar
- als Haftbrücke unter Secco Sperrputz

Technische Daten:

- Ausgangsstoffe: Zement, Weißkalkhydrat, Quarzsand, haftverbessernde Zusätze
- Verbrauch: ca. 4-5 kg / m²
- Wasserbedarf: ca. 4 l
- Verarbeitungstemperatur $\geq +5$ °C
- Korngröße des Zuschlags: 0,2 – 4,0 mm
- Druckfestigkeit: ≥ 10 N/mm²
- Haftzugfestigkeit: 0,7 N/mm²

Verarbeitung:

Den Altputz mindestens 80 cm über sichtbare Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk entfernen. Lose und haftmindernde Bestandteile entfernen und das Mauerwerk mit einem Drahtbesen abfegen. Untergrund vornässen. 25 kg Secco Spritzbewurf und ca. 4 l Wasser werden mit einem Rührwerk intensiv vermischt. Die Mischzeit sollte 5 Minuten nicht überschreiten. Den Secco Spritzbewurf anschließend vollflächig anwerfen und vor Regen und schnellem Wasserentzug mindestens 24 Stunden schützen (ggf. mit einer Folie abhängen).

Nach ausreichender Erhärtung (umgebungs- und temperaturabhängig nach mindestens 3 Tagen) können die weiteren Komponenten des Secco-Systems (Secco Grundierung FS bzw. Secco Sperrputz) entsprechend den Angaben im jeweiligen Technischen Merkblatt aufgetragen werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Wasser sofort nach Gebrauch reinigen.

Lieferform:

25 kg-Papiersack

Lagerstabilität:

Trocken, frostfrei, im geschlossenen Originalgebände mind. 6 Monate lagerfähig.

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.