



## Succo da spatolare superficiale pronto all'uso, chiaro aperto alla diffusione

### Ambiti di impiego:

- su pannelli di protezione dall'umidità Vivo (Opticlimate)
- per stuccatura e livellamento dell'area del giunto di posa verticale
- per il fissaggio di guide protettive angolari non soggette a corrosione
- per il rivestimento di sottofondi minerali negli interni

### Caratteristiche:

- aperto alla diffusione, con conduttività capillare
- indurisce idraulicamente
- altamente alcalino, bonificato
- tensione ridotta
- facilmente lavorabile
- ridotta presenza di cromo secondo TRGS 613

### Dati tecnici:

- Colore: bianco
- Rapporto di miscelazione: ca. 10 l di acqua su 20 kg di stucco a spatola
- Base legante: cemento Portland (bianco), calce idrata
- Densità apparente: ca. 1,05 kg/dm<sup>3</sup>
- Valore di pH: ca. 11,5
- Consumo: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup> nella stuccatura di giunti  
ca. 1,5 kg/m<sup>2</sup> con spessore di strato di 1 mm
- Spessore di applicazione: da 1 a 4 mm
- Tempo di lavorazione: ca. 2 ore (con 20 °C e 65% di umidità relativa dell'aria)
- Temperatura di lavorazione: 8 – 25 °C (per almeno 72 ore)
- Rifinitura: levigabile dopo ca. 24 ore di asciugatura

### Lavorazione:

Lo stucco a spatola OC può essere applicato su sottofondi minerali asciutti o scarsamente umidi. I sottofondi altamente assorbenti (ad es. pannello di protezione dall'umidità Vivo) devono essere pretrattati con il primer di redstone. Il sottofondo deve essere fisso, stabile e privo di polvere, sporco, olio, grasso e sostanze antiadesive. Eliminare rivestimenti o resti di intonaco non aderenti stabilmente.

Vengono amalgamati intensamente e in modo omogeneo 20 kg di stucco a spatola OC e 10 l di acqua pulita con un agitatore a bassa velocità fino a che non si ottiene una malta fluida e senza grumi (versare l'acqua nel contenitore di miscelazione). Dopo un tempo di maturazione di 5 minuti, mescolare nuovamente. Lo stucco da spatola fresco viene quindi applicato e rasato con un frattazzo per rasare o dentato pulito e privo di ruggine. Dopo l'indurimento, la superficie può essere ripassata.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali, e non tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.



Per una maggiore resistenza e sicurezza contro la formazione di crepe, si può posare una rete portaintonaco 165 di redstone su tutta la superficie sulla terza parte in prossimità della superficie dello stucco a spatola OC fresco (inserimento "fresco su fresco").

**Pulizia:**

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

**Smaltimento:**

I quantitativi residui non devono giungere nelle fognature. I residui di materiale, gli imballaggi di fornitura e i contenitori di miscelazione devono essere consegnati per uno smaltimento secondo le norme.

Lasciar sciogliere in acqua i contenuti residui:

Voce nell'ordinanza tedesca sull'elenco dei rifiuti: n° LAGA 314 09 / rifiuti di costruzioni e demolizioni

Quantitativi residui non induriti:

Voce nell'ordinanza tedesca sull'elenco dei rifiuti: n° LAGA 91206 / rifiuti di cantiere

**Modalità di fornitura:**

Sacco di carta da 20 kg

**Sicurezza del lavoro:**

Rispettare le avvertenze presenti nelle schede dati di sicurezza e le disposizioni delle associazioni professionali in relazione ai materiali contenenti cemento.

**Stabilità allo stoccaggio:**

Almeno 12 mesi con stoccaggio asciutto nell'imballaggio originale chiuso.

**Scheda dati di sicurezza CE:**

Fornita su richiesta.

---

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni di impiego e le modalità di impiego dei nostri materiali non sottostanno al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali, e non tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.