



gebrauchsfertiger vergüteter Werk trockenmörtel

Einsatzgebiete:

- zur Verklebung der Pura Bodendämmplatte auf mineralischen Untergründen

Eigenschaften:

- hydraulisch abbindender, wasserundurchlässiger, flexibler Klebemörtel
- mineralisch, hoch alkalisch
- hohe Klebeaktivität und Abrutschsicherheit
- sehr gute Verarbeitbarkeit, vielseitig einsetzbar
- hochwertige Füll- und Zusatzstoffe

Technische Daten:

- Bindemittelbasis: Zementklinker
- Farbe: Grau
- Reifezeit: 5 Minuten
- Topfzeit: ca. 1 - 1,5 Stunden (ca. 15 Minuten klebeoffen)
- Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C (72 Stunden lang)
- Verbrauch: ca. 5 – 5,5 kg/m²

Verarbeitung:

Geeignete Untergründe sind z. B. Beton, Mauerwerk und mineralische Putze. Der Untergrund muss fest, sauber, riss-/verformungsfrei, haft- und tragfähig sein. Haftmindernde Stoffe (Farbe, Bitumen, Öl) vorher entfernen. Fehlstellen, offene Fugen o. ä. sind vorab mit Spezialkleber B auszubessern. Trockene Untergründe mattfeucht vornässen (stehendes Wasser vermeiden).

25 kg Spezialkleber B und 6 - 6,5 l Wasser werden mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv vermischt und nach 5 Minuten Reifezeit nochmals durchgerührt. Danach wird der Spezialkleber B mit einer Zahnkelle ausreichend hoch auf den Untergrund aufgekämmt (Kammбетhöhe mindestens 10 mm bei unebenen Untergründen auch höher). Anschließend werden die Pura Bodendämmplatten in das Kleberkammbett eingedrückt und so eingeschwommen, dass eine vollflächige Klebeverbindung (ohne Hohlstellen) entsteht.

Reinigung:

Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Entsorgung:

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste und Gebinde geordnet entsorgen. Restmengen mit Wasser abbinden lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Lieferform:

25 kg Papiersack

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Arbeitsschutz:

Beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zementhaltigen Stoffen. Die Alkalität aufgrund des Zementgehaltes führt zu Augen- und Hautreizungen. Daher Haut- und Augenkontakt vermeiden (bei Kontakt sofort mit Wasser abspülen). Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich, deshalb bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden und Staubentwicklung vermeiden (ggf. Filtermaske oder Staubabsaugung verwenden).

Lagerstabilität:

Trocken und im verschlossenen Gebinde mindestens 9 Monate lagerfähig.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.