



gebrauchsfertiger, vergüteter Werk trockenmörtel auf Zementbasis

Einsatzgebiete:

- zum Verkleben der Vivo Feuchteschutzplatte (Opticlina), Laibungsplatte, Anschlusskeile und Fugenverklebung der Kalziumsilikatplatten

Eigenschaften:

- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch
- eingeschränkt kapillarleitend
- gute Verarbeitbarkeit

Technische Daten:

- Bindemittelbasis: Zement
- Schüttdichte: ca. 1,4 kg/dm³
- Rohdichte: Frischmörtel ca. 2,0 kg/dm³
- Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C (bis 72 Stunden nach Verarbeitung)
- Verbrauch: ca. 5 kg/m² (abhängig von Untergrund)

Verarbeitung:

Der mineralische, gipsfreie Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Tapeten, Altanstrichen und haftmindernden Stoffen sein. Trockene, stark saugende Untergründe sind mit redstone Grundierung zu behandeln. Geeignete Untergründe sind u. a. Beton, Leichtbeton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, Kalkzement- und Zementputz.

20 kg Spezialkleber OC und 5,5 - 6 l Wasser mit einem Rührwerk intensiv vermischen. Nach kurzer Wartezeit nochmals aufrühren und im Kammbettverfahren auf die Plattenrückseite oder den Untergrund aufziehen. Die Kleberkonsistenz und Kammbetthöhe mindestens 8 mm sind den jeweiligen Bedingungen so anzupassen, dass ein Einschwimmen der Platten möglich ist und eine vollflächige Verklebung mit dem Untergrund entsteht. Die Verklebung sollte zügig (vor Hautbildung oder Ansteifen des Klebers) erfolgen.

Entsorgung:

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebinde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.

Restinhalte mit Wasser abbinden lassen:

Abfallschlüssel LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt

Nicht aushärtende Produkte:

Abfallschlüssel LAGA-Nr.912 06 / Baustellenabfälle

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Reinigung:

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform:

20 kg Papiersack

Arbeitsschutz:

Bitte beachten Sie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft im Umgang mit zementhaltigen Stoffen.

Lagerstabilität:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.