



Tiefengrundierung für die Strato Bodenausgleichs- und Reparaturmasse (mineralisch)

Einsatzgebiete:

- auf trockenen Beton- und Estrichuntergründen
- zur Saugfähigkeitsreduzierung und Festigkeitserhöhung

Eigenschaften:

- transparent auftrocknender, niedrigviskoser Haftgrund auf Styrol-Butadienbasis mit leicht klebriger Oberfläche
- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit
- minimiert die Bildung und das Aufsteigen von Luftblasen
- lösemittel-, weichmacher- und füllstofffrei, wasserfest

Technische Daten:

- Verarbeitungstemperatur: mindestens 5 °C
- Dichte: ca. 1,03 g / cm³
- Farbe: grünlich (trocknet klar und leicht klebrig auf)
- überarbeitbar: nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C)
- Verbrauch: 50 – 150 g/m² abhängig von der Saugfähigkeit

Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von haftmindernden Stoffen, Staub, Ölen und Fetten sein. Den Untergrund gegebenenfalls durch Strahlen, Fräsen oder Abbürsten vorbereiten und **nicht** mit Säuren vorbehandeln. Vorhandene Fugen übernehmen und nicht überarbeiten. Beton- und Estrichuntergründe vor der Beschichtung mit **Strato Bodenausgleichs- und Reparaturmasse (mineralisch)** mit **Strato Grundierung (BRM)** bearbeiten.

Die **Strato Grundierung (BRM)** ist streich- und spritzbar. Sie ist gleichmäßig auf den Beton- und Estrichuntergrund aufzutragen und zu verteilen (Überschüsse / Pfützen vermeiden), so dass der Bodenbereich porenoffen grundiert wird. Der Voranstrich trocknet transparent auf und ist nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C) begeh- und bearbeitbar. Während der Trocknungsphase darf die Umgebungs- und Untergrundtemperatur nicht unter 5 °C sinken.

Lieferform:

5 kg-Kanister

Lagerstabilität:

Frostfrei im originalverschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.