



---

## maschinengängiger Kalk-Zement-Unterputz (hydrophil) auf Mauerwerk und Beton

### Einsatzgebiete:

- als feuchteregulierender Ausgleichs-/Unterputz für Innendämmungen
- zum Ausbessern von Fehlstellen und Unebenheiten
- in Wohn- und Feuchträumen, Treppenhäusern, Kellern, Garagen etc.
- auf Mauerwerk, Beton und mineralischen Untergründen

### Eigenschaften:

- sehr geschmeidig, filzbar, leicht zu verarbeiten
- vergütet, chromatarm nach TRGS 613
- kapillaraktiv, diffusionsoffen, feuchteregulierend
- wirtschaftliche Verarbeitung mit Putzmaschine
- witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung

### Technische Daten:

- Mörtelgruppe: PII nach DIN V 18550,  
GP CSII nach DIN EN 998-1 (hydrophil)
- Körnung: 0 - 1,5 mm
- Verarbeitungstemperatur: 5-30 °C
- Verbrauch: ca. 22 kg/m<sup>2</sup> bei 1,5 cm Putzstärke

### Verarbeitung:

Der mineralische Untergrund muss trag- und haftfähig, sauber, frei von Schalöl und Verunreinigungen sein. Vor Aufbringen des Putzes ist der Untergrund mattfeucht vorzunässen. Glatte Flächen sind mit einem warzenförmigen Spritzbewurf zu versehen. Zur Putzgrundbeurteilung und -vorbereitung sind die VOB/C DIN 18350 Abs. 3 und die Putznorm DIN V 18550 zu beachten. Der Putzauftrag erfolgt von Hand oder mit Putzmaschinen, Schnecken- und Kolbenpumpen. Die Wasserzugabe richtet sich nach dem Maschinentyp und der gewünschten Verarbeitungskonsistenz. Beim Anmischen von Hand einen 30 kg-Sack mit ca. 6 Liter Wasser homogen anrühren.

Bei mehrlagigem Auftrag ist die untere Putzschicht vorab aufzurauen. Die Trocknungsdauer beträgt ca. 1 Tag pro mm Auftragsstärke. Der Putz ist ca. 10 - 15 mm dick aufzutragen. Frisch verputzte Flächen sind vor zu schneller Austrocknung und ungünstigen Einflüssen (Zugluft, Sonneneinstrahlung, Frost, etc.) zu schützen.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

**Lieferform:**

30 kg Papiersack

**Arbeitsschutz:**

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit bei Feuchtezutritt alkalisch. Daher Haut und Augen schützen, Staub nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sicherheitsdatenblatt und Sackaufdruck.

**Lagerung:**

12 Monate bei trockener und sachgerechter Lagerung.

**EG-Sicherheitsdatenblatt:**

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.