



salzsperrende Grundierung für den Secco Sperrputz und Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz

Einsatzgebiete:

- zur Vorbehandlung mineralischer Untergründe
- Salzsperrung unter dem **Secco Sperrputz** und **Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz**

Eigenschaften:

- festigend, salzsperrend, vorabdichtende Wirkung
- wasserdampfdurchlässig
- lösemittelfrei
- hoch alkalisch

Technische Daten:

- Dichte: ca. 1,2 g/cm³
- pH- Wert: ca. 11,5
- Mauerwerksverfestigung: < 5 % N/mm²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: > 90%
- Verbrauch: ca. 500 – 750 ml/m² (abhängig vom Untergrund)
- Verarbeitungstemperatur: mindestens 8 °C

Verarbeitung:

Fensterbänke, Glas, Keramik, Stein- und Metalloberflächen vor Beginn der Arbeiten sorgfältig abdecken oder abkleben, um Flecken bzw. Verfärbungen durch **Secco Grundierung FS** zu vermeiden. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Der mineralische Untergrund muss fest, haft- und tragfähig sowie frei von Verunreinigungen (Anstriche, Beschichtungen, Öl, Sinterschichten etc.) sein. Altputze sind mindestens 80 cm über sichtbare Schädigungen und Ausblühungen hinaus bis auf das Mauerwerk zu entfernen. Loser Fugenmörtel ist vorab zu beseitigen. Offene Fugen und Unebenheiten sind vorab mit **Secco Sperrputz** bzw. **Secco Sockel- und Entfeuchtungsputz** auszubessern. Trockene und saugende Untergründe sind vor Auftrag der **Secco Grundierung FS** ausreichend vorzunässen.

Secco Grundierung FS wird satt auf den vorgehässeten, haft- und tragfähigen Untergrund aufgesprüht oder mit einem Quast bzw. einer Rolle aufgetragen (glatte Untergründe vornässen, mit **Secco Spritzbewurf schnell** versehen, nach ausreichender Erhärtung erneut vornässen und mit **Secco Grundierung FS** bearbeiten).

Wichtig: Den nachfolgenden Putz innerhalb von 10 - 20 Min. nach dem Grundieren auftragen (frisch in frisch). Bei längerer Trocknungszeit verschlechtert sich die Putzanhaftung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



Reinigung:

Geräte nach Beendigung der Arbeiten sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, trocken, hitze- und frostgeschützt im verschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr lagerfähig.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr.:

5 l-Kanister; FS05GFS
10 l-Kanister; FS10GFS

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.