

Stucco spray rapido Secco

[Secco Spritzbewurf schnell]



Malta pre-spruzzata bonificata a presa rapida, rapidamente sovrallavorabile

Ambiti di impiego:

- per interni ed esterni
- come ponte di incollaggio sotto **Secco Waterproof** e l'**Intonaco barriera Secco [Secco Sperrputz]**
- per fondi minerali (eccetto cemento aerato e gesso)

Caratteristiche:

- indurimento rapido già dopo 30 – 60 minuti (indurisce idraulicamente)
- altamente alcalino
- lavorabile a mano e a macchina

Dati tecnici:

- Consumo: ca. 4-5 kg/m²
- Granulometria massima: ca. 3 mm
- Resistenza alla pressione (28 giorni): > 10 N/mm²
- Resistenza alla flessione (28 giorni): > 5 N/mm²

Lavorazione:

Rimuovere il vecchio intonaco almeno 80 cm oltre le efflorescenze visibili fino alla muratura. Rimuovere i componenti sciolti e quelli che limitano l'adesione e spazzare la superficie in muratura con una scopa metallica. Bagnare preventivamente il fondo. Miscelare vigorosamente 25 kg di **Stucco spray rapido Secco [Secco Spritzbewurf schnell]** e circa 5 l d'acqua con un agitatore. Il tempo di miscelazione non deve superare 5 minuti. Applicare quindi uno strato di **Stucco spray rapido Secco [Secco Spritzbewurf schnell]** dello spessore di circa 5 mm a rete con una cazzuola o spruzzarlo con un attrezzo adatto. Dopo un sufficiente indurimento (già dopo 30-60 minuti a seconda dell'ambiente e della temperatura), applicare con precisione gli altri componenti del **Sistema Secco**.

Pulizia:

Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso.

Conservazione/Stabilità durante lo stoccaggio:

Stoccabile in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, nel contenitore originale sigillato per almeno 6 mesi.

Dimensioni / Modalità di fornitura / N. art. / N. EAN:

Sacco da 25 kg / Pallet da 42 sacchi / FS25SBS / 4260122568444

Altro:

Rispettare le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza CE.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni e le modalità di impiego dei nostri materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali, e non tuttavia per una lavorazione ben riuscita. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.